

KÜTÜK KİMYASAL BİLEŞİM TABLOSU

TOSÇELİK KALİTE	STANDART KALİTESİ	% C	% Mn	% Si	% P Maks.	% S Maks.	% Cu Maks.	% N Maks.	% Diğer
TOS-3700	S235JR	0.08-0.17	0.30-0.55	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-3710		0.06-0.15	0.50-0.75	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-3720		0.11-0.20	0.30-0.55	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-3730		0.11-0.20	0.40-0.65	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-4400	S275JR	0.09-0.18	0.45-0.75	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-4410		0.09-0.18	0.55-0.85	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-4411		0.09-0.18	0.55-0.85	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	B : 20-50 ppm
TOS-4420		0.11-0.20	0.45-0.75	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-4430		0.11-0.20	0.65-0.95	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-5200	S355JR	0.17-0.24	0.95-1.25	0.15-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-5204	BÇ IV A	0.17-0.24	0.45-0.75	0.10-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-5210	S355JR	0.17-0.24	1.05-1.35	0.15-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-5220		0.19-0.24	0.95-1.25	0.15-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-5230		0.19-0.24	1.15-1.45	0.15-0.30	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-6000	Gr 60	0.29-0.40	0.85-1.15	0.20-0.40	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-6010		0.29-0.40	1.05-1.35	0.20-0.40	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-6020		0.32-0.40	0.95-1.25	0.20-0.40	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-6021		0.32-0.40	0.95-1.25	0.15-0.35	0.040	0.040	0.50	0.012	
TOS-6030		0.32-0.40	1.15-1.45	0.20-0.40	0.040	0.040	0.50	0.012	



Değerler Pota Analizi Değerleridir.

Müşteri, Üretimine uygun TOS-Kaliteyi kendisi belirler.

TOSÇELİK, sadece Standart Kalite ile ilgili kimyasal bileşimi garanti eder.

Sertifika olarak Döküm No, TOS-Kalite ve Pota Analizi sonuçları verilir.

Üretilen kütük kesitleri 130 mm, 150 mm ve 160 mm kare kesittir.

Kare kesit toleransı +/- 3 mm'dir.

Şekil Toleransı

Rombiklik	<= 5 %
Eğrilik	<= 10 mm/m
Boy Toleransı	+/- 100 mm

Organize Sanayi Bölgesi – Sarıseki-İskenderun-HATAY

Tel: 0326 656 28 90 – Faks: 0326 656 21 00

e-mail : seriftosyali@tosyali.com.tr

e-mail : info@toscelik.com.tr

www.toscelik.com.tr